

Tyyppi

Julkisivupintojen puhdistukseen tarkoitettu mikrobikasvustoa tuhoava emäksinen pesuaine ulkokäyttöön. (home-, levä- ja sienikasvustot) Soveltuu kaikenlaisten luonnollisesti likaantuvien ja puhdistusta vaativien ulkopintojen huoltopesuun sekä puhdistuspesuun ennen maalausta.

Käyttökohteet

Maalautut ulkopuupinnat, muoviset ja puiset ulkokalusteet, räystäskourut, yms.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1 kg/litra.

Annosteluohje

Annostus veteen seuraavasti:

Lievästi likaiset pinnat: 1:2

Erittäin likaiset pinnat: 1:1

Levitystapa ja käsittelyolosuhteet

- Levitetään pestävälle pinnalle sienellä, pesuliinalla, harjalla tai matalapaineruiskulla.
- Erittäin likaisien ja pinttyneiden pintojen puhdistustulosta voi parantaa harjaamalla.
- Anna pestyjen pintojen kuivua hyvin ennen maalaamista.
- Puhdista pestävä pinta irtonaisesta pölystä.
- Pese likaantunut pinta Uula Homepesulla annosteluohjeen mukaisesti.
- Anna Uula Homepesuaineen vaikuttaa noin 10 min käsitellyllä pinnalla.
- Huuhtelee lämpimällä vedellä.
- Puhdistettu pinta voidaan käsitellä kaikenkuntoisilla maaleilla ja puunsuoja-aineilla.

Pakkauskoko

1 l ja 5 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei palava

Huomioitavaa:

- Anna pestyjen pintojen kuivua kunnolla ennen maalausta.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tuotteen käyttämistä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.



Tyyppi

Käyttövalmis biosidipohjainen puhdistus- ja desinfiointiliuos ulkokäyttöön. Toimii myös ennaltaehkäisevänä pohjusteena hidastaen mahdollisten home- ja leväkasvustojen muodustumista.

Käyttökohteet

Maalatut ja maalaamattomat ulkopuupinnat sekä kivi- ja rappauspinnat.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1,0 kg/l.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sively tai ruiskutus. Käsiteltävä pinta voi olla kostea tai kuiva. Ei saa käsitellä sateessa.

Kuivumisaika

Noin yksi tunti. Päällemaalattavissa noin 1 vrk:n kuluttua.
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Sahapinta 4–5 m²/l, höyläpintaa 7–8 m²/l. Ruiskuttamalla menekki saattaa olla huomattavasti suurempi.

Pakkauskoko

1 l, 5 l ja 10 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Käsittelyohjeet

- Pinta puhdistetaan irtonaisesta pölystä.
- Likainen pinta pestään Uula Maalinpesulla. Homehtunut pinta Uula Homeenpesulla.
- Uula Homesuoja sivellään tai ruiskutetaan pintaan.

Päällemaalattavuus

- Päällemaalattavissa noin 1 vrk:n kuluttua.
- Pinta voidaan käsitellä kaikenlaisilla maaleilla ja puunsuoja-aineilla.

Huomioitavat asiat:

- Jos maalattava pinta käsitellään ensin Uula Pohjamaalilla, erillistä käsittelyä Uula Homesuojalla ei tarvitse tehdä.
- Käsittely kertaalleen. Lisäkäsittelyt eivät paranna aineen tehoa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.



LASIMESTARINKITTI – KITTAAMISEEN, TASOITTAMISEEN

Lasimestarinkitti 683 on lasimestariluokkaa oleva korkealaatuinen kitti, joka on valmistettu puhtaasta pellavaöljystä ja hienoimmista liitulaaduista.

Käytetään lasituksessa, kittauksen korjaukseen ja pohjamaalatuun puun tasoittamiseen niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Voidaan myös käyttää nauhojen reikien täyttöön ja tasoittamiseen.

Lasimestarinkitti 683 sitoo tiiviisti ja suojaa lasia ja puuta.

KÄYTTÖOHJE VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN:

Valmistelu: Pintojen on oltava puhtaat ja kuivat ennen tuotteen levittämistä. huokoiset pinnat kuten käsittelemätön puu on peruskäsiteltävä ennen käyttöä.

Käyttölämpötila: Voidaan käyttää lämpötiloissa välillä +5 °C ja +40 °C. Vuorokauden alin lämpötila ei saa alittaa 5 °C kovettumisen aikana.

Asennus: Lasimestarinkitti 683 levitetään veitsellä. Sisätilojen kittauksen yhteydessä on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta (asetä ikkunat lattiapinnasta koholla ja erillään toisistaan). Tällöin varmistetaan että muodostuu mahdollisimman nopeasti paksu kalvo, joka vähentää rypyjen muodostumista kittipintaan, kun ikkuna asetetaan ulos.

Ulkotilojen kittauksen yhteydessä on kitti suojattava voimakkaalta sateelta kunnes paksu kalvo on muodostunut. Mahdollisuuksien mukaan on aina tehtävä kittaustyö kuivissa sääolosuhteissa mutta ei koskaan suorassa auringonpaisteessa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Kuivausaika: Kittiin muodostuu kalvo noin viikon kuluttua ja on täysin kovettunut vuoden kuluttua.

Maalaaminen: Pellavaöljykitti on maalattava. Puhtaalla pellavaöljymaalilla voidaan kitti maalata – varoen – heti kittauksen jälkeen. Alkydiöljy-, muovialkydi- tai akryylimuovimaalilla voidaan kitti maalata aikaisintaan 2 – 4 viikon kuluttua kittauksesta. Maalaa 1-2 mm lasin päälle.

Puhdistus: Tuore kitti poistetaan paperilla, tärpätillä tai hajuttomalla liuotinbensiinillä.

Kitti on tiksotrooppinen ja helposti levitettävä.

Tyyppi

Maalattavien pintojen puhdistukseen tarkoitettu emäksinen pesuaine, pH 10. Soveltuu käytettäväksi kaikilla maalattavilla pinnoilla ulko- ja sisätiloissa. Poistaa tehokkaasti likaa, nokea, rasvaa, yms. ja jättää hyvän, puhtaan pinnan uudelleenmaalausta varten.

Käyttökohteet

Seinät, katot, kalusteet, yms. ennen maalausta, ulkona ja sisällä.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1 kg/litra.

Annosteluohje

Annostus veteen seuraavasti:

Erittäin likaiset pinnat 1:10–1:20.

Likaiset pinnat 1:20–1:40.

Lievästi likaiset pinnat 1:40–1:100.

Levitystapa ja käsittelyolosuhteet

- Levitetään pestävälle pinnalle sienellä, pesuliinalla, harjalla tai matalapaineruiskulla.
- Annetaan vaikuttaa n. 10 min ja huuhdotaan mieluiten lämpimällä vedellä.
- Anna pestyjen pintojen kuivua hyvin ennen maalausta.
- Erittäin likaisien ja pinttyneiden pintojen puhdistustulosta voi parantaa harjamalla tai hankaamalla.

Pakkauskoko

1 l ja 5 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei palava.

Huomioitavaa:

- Anna pestyjen pintojen kuivua kunnolla ennen maalausta.
- Laimentamattoman aineen käyttö saattaa himmentää kiiltäviä pintoja.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tuotteen käyttämistä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.



Tyyppi & Käyttökohteet

Vaaraton, lähes hajuton ja tehokas tapa poistaa vanhat maalit. Ei sisällä mm. metyleenikloridia, happoja, lipeää, haitallisia liuottimia tai parafiinia. Sopii useimpien maalien poistamiseen lähes kaikilta pinnoilta (esim. puu-, metalli-, betoni- ja mineraalipinnat). Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkopinnoille.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1,1 kg/l.

Riittoisuus

1–3 m²/l riippuen poistettavien maalikerrosten määrästä, maalityypistä ja pinnan laadusta.

Levitystapa ja käsittelyolosuhteet

Sivellin, tela tai korkeapaineruisku (0,21"–0,31" kokoinen suutin ja 40–50° asteen ruiskutuskulma). Lämpötila –8°C–+28°C.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Ohenne

Ei ohenneta.

Työvälineiden puhdistus

Pesu lämpimällä vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. EI SAA JÄÄTYÄ! Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Syntynyt maalinpoistojäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää.

Käyttöohjeet

- Sekoita tuote ennen käyttöä ja tee koe pienelle alueelle nähdäksesi tuotteen vaikutus vanhaan maalipintaan ja alustaan. Tuote saattaa vaurioittaa joitakin muovilaatuja.
- Levitä paksu kerros maalinpoistoainetta. Vaikutusaika on 1–12 tuntia riippuen maalityypistä, maalikerroksien lukumäärästä ja paksuudesta. Aineen voi antaa vaikuttaa myös yön yli.
- Pehmennyt maalipinta voidaan poistaa kaapimella tai teräsharjalla. Ulkopinnoilta helpoiten korkeapainepesurilla tai kuumavesipainepesurilla (60–90°C). Pestessä on tärkeää aloittaa alhaalta ja edetä ylös.
- Maalinpoisto poistaa kerralla jopa yhdeksän maalikerrosta, ellei väliin pääse syntymään kuplia, jolloin maalinpoistoaineen imeytyminen estyy. Käsittelyn voi toistaa tarvittaessa.
- Vältä käsittelyä suorassa auringonpaisteessa ja tuulisella säällä. Mikäli joudut työskentelemään ko. olosuhteissa, peitä pinta muovikelmulla aineen haihtumisen estämiseksi.
- Hio pesty ja kuivunut pinta hiekkapaperilla.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalinpoiston aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.



Tyyppi

Uula Pellavaöljy maali on perinteiseen tapaan keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja väripigmenteistä valmistettu pellavaöljy maali. Hapettuvan sideaineensa ansiosta maali-kalvo muuttuu vesihöyryä läpäiseväksi pinnaksi, joka hengittää puun vaatimalla tavalla. Kosteus pääsee haihtumaan, maali ei kuoriudu eikä puu sen alla lahoa. Hyvä imeytyminen ja tarttuminen perustuvat pellavaöljy maalille luonteenomaiseen hitaaseen kuivumiseen.

Käyttökohteet

Käsittelemättömät ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatut puupinnat ulkona, esim. ulkoseinät, ovet, ikkunapuitteet ja kalusteet.

Tekniset tiedot

Kiltoaste puolikiiltävä, joka muuttuu himmeämmäksi.

Tiheys n. 1,6 kg/l. Vähäinen liuotinpitoisuus.

VOC-päästöt alle 80 g/l. EU VOC-raja-arvo: (cat A/d) 300 g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 472

Pohjat, sävytys & värisävyt

00 Valkoinen, B- ja C-pohja. Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla. Uula Perinnevärikartan mukaiset sävyt. Sävyjä on saatavilla mahdollisuuksien mukaan myös muiden valmistajien värikartoista.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva 2–3 vrk:n kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan 4 vrk:n kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %) Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä (vähintään +10°C)

Riittoisuus

Höyläpinta 10–15 m²/litra, sahapinta 8–12 m²/litra kertasivelyllä.

Ohenne

Uula Öljy maalin Ohenne.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätynyttä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.



Maalausohjeet

Esikäsittely

- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla, homehtunut pinta Uula Homepesulla.
- Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms.
- Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat, paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistolla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Käsittele pinta Uula Homesuojalla.

Vanhojen puupintojen esikäsittely: Vanhat ikkunapuitteet, rakennuksen vesilistat, kaidepuut yms. Käsittele puhdistettu puupuhdas pohja puuöljyn ja pellavaöljymaalin seoksella 1:1. Jos puu on kovin hauras /huokoinen, voit käsitellä em. käsittelyn lisäksi pinnan ensin pelkällä puuöljyllä. Anna kuivua väh. 2 vrk ennen väli- ja valmiiksi maalausta.

Pohjamaalaus

- *Aikaisemmin maalatut puupinnat:* Paikkapohjamaalaa Uula Pohjamaalilla
- *Maalaamattomat puupinnat:* Pohjamaalaa Uula Pohjamaalilla.
- Uutta, teollisesti pohjamaalattua puupintaa ei tarvitse pohjamaalata
- *Metallipinnat:* Käsittele metalliosat ruosteenestopohjamaalilla.
- Poista mahdolliset pihkavalumat ennen maalausta.

**Jos kyseessä on hyvin sileä uusi höyläpinta
hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi**

Välimaalaus

- Maalaa pohjamaalatut ulkopinnat n. 10–15% ohennetulla Pellavaöljymaalilla.
- Anna kuivua vähintään 3 vrk.

Valmiiksi maalaus

- Maalaa ohuesti tiukkaan sivellen. Ohenna maalia tarvittaessa korkeintaan 10%.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista. Tee koemaalaus laudanpalalle tms.
- **Maalaa ohuesti tiukkaan sivellen.** Liian runsas maalikerros rypistyy kuivuessaan.
- Maalin lämmittäminen vesihauteessa edesauttaa maalin levittämistä ohuelti.
- Siveltimen tai maalausharjan tulee olla riittävän jämäkkä.
- Öljymaaleille on ominaista maalipinnan kellastuminen pimeissä sisätiloissa.
- Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- Saadaksesi tasaisen maalipinnan, maalaa pinnat laudoituksen suuntaisina kaistoina sopivaan katkoon asti. Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, levitä maali vielä siveltimellä, jotta maali levittyisi tasaisesti.
- Varmista, että maalattava pinta on puhdas ja kuiva.
- Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

UULA COLOR OY



Tyyppi

Perinteinen puuöljy ulkokäyttöön. Valmistettu suomalaisesta kylmäpuristetusta keitetystä pellavaöljystä. Suojaa puuta kosteudelta ja liialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat, pintaa muodostamattomilla kyllästysaineilla käsitellyt (myös painekyllästetyt) puupinnat ulkona, esim. hirsi- ja lautaseinät, puuportaat, ikkunapuitteet, puuveneet, terassit, puutarhakalusteet ja laiturit. Soveltuu myös puupinnan sively- ja upotuskyllästämiseen ulkona.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,85 kg/l.

Sisältää VOC max. 700 g/l. EU VOC -raja-arvo: (cat A/f) 700g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 491

Pohjat, sävytys & värisävyt

Väritön. Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla. Uula Perinnevärikartan kuultavat sävyt.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalausharja tai upotus.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Ohut sively: kosketuskuiva n. 8 h:n kuluttua, uusintakäsittely noin yhden vuorokauden kuluttua. Imeyttämällä tai upottamalla käsitelty pinta kestää kuivua huomattavasti kauemmin (vähintään 3 vrk). (+20°C, ilman suht. kosteus <80 %)

Riittoisuus

Sahapinta n. 6 m²/l, höyläpinta n. 10 m²/l.

Imeyttämällä tai upottamalla käsiteltäessä menekki on huomattavasti suurempi kuin siveltimellä levitettäessä (puutavaran huokoisuus ja aika ratkaisevat).

Ohenne

Uula Öljymaalain ohenne 1166

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*



Käyttöohje

Esikäsittele

- Puhdista pinta Uula Homepesulla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista irtonainen / huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella.
- Jos kyseessä on uusi hyvin sileä höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi.

Pintakäsittely

- Sivele puuöljy kahteen kertaan.
- Anna edellisen käsittelyn kuivua ennen toista käsittelyä.
- Huoltokäsittely aikaisemmin käsitellyille pinnoille on tehtävä alkuperäisellä tai sitä vähän tummemmalla sävyllä.

Puutavaran sivelykyllästäminen

- Sivele Uula Puuöljyä 1–4 kertaan n. tunnin välein. Vaativissa ja säälle alttiissa kohteissa suositellaan 1–2 lisäkäsittelyä aikaisintaan vuorokauden kuluttua.

Upotuskäsittely

- Upota määrämittoihin katkottu puutavara Uula Puuöljyyn.
- Anna imeytyä muutamasta minuutista muutamaan tuntiin käyttötarkoituksen mukaan.
- Valuta ylimääräinen öljy pois ja tasoita vielä siveltimellä mahdolliset valumat.
- Jätä kuivumaan ritilän tai rimojen päälle.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita öljy huolellisesti aina ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä sävytettyä puuöljyä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen käsittelyn aloittamista.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelykerrat vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- Älä tee käsittelyä vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamalle pinnalle.
- Jos pintaan jää imeytymätöntä öljyä, pyyhi pinta nukkaamattomalla rievulla ennen lopullista kuivumista.
- Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti
- Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista
- Uusi höyläpinta on syytä karhentaa ennen pintakäsittelyä imeytymisen varmistamiseksi tai annettava vanhentua 1–2 vuotta.
- Jos käsitellylle pinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen käsittelyn aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.



Tyyppi

Tartuttaa parantava, nopeasti kuivuva ja hengittävä vesiohenteinen öljypohjamaali ulkokäyttöön. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt. Suositellaan käytettäväksi Uula Talomaalin, Uula Pellavaöljymaalin ja Uula Petrooliöljymaalin pohjamaalina.

Käyttökohteet

Sahatut ja höylätyt puupinnat sekä hirsipinnat ulkona.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste himmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä VOC.

Palamaton.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 231

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-Pohja, valkoinen. C-sävytyspohja. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin tai korkeapaineruisku.

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalattavissa n. 6 h kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Riittoisuus

Höyläpinta 8–12 m²/l, sahapinta 6–8 m²/l.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsittely

- Puhdista maalattava pinta pölystä.
- Pese vanha nukkaantunut pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali teräsharjalla ja kaapimella.
- Uusi höyläpinta on suositeltavaa karhentaa hiomalla tartunnan varmistamiseksi.
- Poista mahdolliset pihkavalumat ennen maalausta.

Pohjamaalaus

- Maalaa tai paikkapohjamaalaa puupuhtaat pinnat Uula Ulkopohjamaalilla.
- Anna kuivua vähintään 6 h ennen päällemaalausta.

Valmiiksi maalaus

- Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- Varmista, että maalattava pinta on puhdas ja kuiva.
- Kun maalaat irtolautoina vaakasuorassa, voit ohentaa maalia max. 15 % vedellä.
- Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, esikäsittelyt maalattavan alustan mukaan. Ruis-kun suutinkoko 0,5mm ja ohennus tarvittaessa 0-10 %.
- Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

UULA COLOR OY



Tyyppi

Aromaattivapaa hiilivetyliuotin. Vähemmän haitallinen vaihtoehto lakkabensiinille ja tärpätille.

Käyttökohteet

Uulan Ovi- ja ikkunamaalin, Uula Puulattiamaalin, Uula Öljykuullon, Uula Sisäöljymaalin, ooterausvärien yms. ohentamiseen sekä Pellavaöljymaalin ohentamiseen sisätiloissa. Työvälineiden pesuun sekä erilaisten tahrojen poistoon, esim. piki, terva, rasva, yms.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,85 kg/l.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätyvää. Tyhjä, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää.

UULA ÖLJYMAALIN OHENNE

Tyyppi

Ulkomaalien ohentamiseen tarkoitettu ohenne. Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernisasta), osuus 35 % ja aromaattivapaasta hiilivetyliuottimesta, osuus 65 %.

Käyttökohteet

Ulkopintojen maalamiseen tarkoitettujen öljymaalien, kuten Uula Pellavaöljymaalin, Uula Petrooliöljymaalin ja Uula Grafiittimaalin ohentamiseen.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,85 kg/l.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätyvää. Tyhjä, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn mahdollisen itsesyttymisvaaran vuoksi.*

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

